



PAINT

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ НА КРАСКУ AETERNA IDEAL MATT

AETERNA IDEAL MATT- экологичная водно-дисперсионная матовая моющаяся краска для защитно-декоративной отделки стен и потолков внутри помещений, в том числе с повышенной эксплуатационной нагрузкой. Благодаря отличной комбинации степени блеска и прочностных характеристик эффективно рассеивает свет, скрывая незначительные дефекты основания, а также обладает повышенной стойкостью к проникновению загрязнителей, лоснению и мытью. 1-й, наивысший класс стойкости к мокрому истиранию по DIN EN 13 300. Обладает превосходной укрывистостью, высокой паропроницаемостью. Экологичная. Содержание Летучих Органических Соединений (VOC) – не более 30 г/л, в соответствии с европейским стандартом 2004/42/EC.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- 1-й, наивысший класс стойкости к влажному истиранию по DIN EN 13 300. Допускает влажную уборку с применением бытовых неабразивных моющих средств.
- Отличная стойкость к проникновению загрязнителей в поверхность краски.
- Экологичная. Соответствует европейским требованиям по содержанию летучих органических коэффициентов.
- По результату тестирования и сертификации разрешено нанесение в детских, дошкольных, учебных, лечебно-профилактических учреждениях и предприятиях пищевой промышленности (без контакта с пищевыми продуктами)
- Водоэмульсионная основа. Практически без запаха. Инструмент легко очистить водой.
- Легко наносится, не образуя брызг и подтеков.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для внутренних работ. Для окраски соответствующим образом загрунтованных минеральных и деревянных поверхностей стен и потолков, таких как: различные виды штукатурок, бетон, кирпич, МДФ, ДСП, обои под покраску, а также металлических поверхностей в помещениях всех типов (А-Б-В), в том числе в детских, дошкольных, учебных, лечебно-профилактических учреждениях и предприятиях пищевой промышленности (без контакта с пищевыми продуктами).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Минеральные поверхности.

Окрашиваемая поверхность должна быть прочной, сухой и чистой. Зашпатлевать впадины и выбоины, после чего отшлифовать высохшую поверхность. Перед нанесением краски мелящие, впитывающие и пористые поверхности предварительно загрунтовать водно-дисперсионной акриловой грунтовкой глубокого проникновения. Рекомендуется применение пигментированного грунта для выравнивания цветового фона и впитывающей способности основания, особенно в случае нанесения безвоздушным способом.

Новые и/или неокрашенные минеральные поверхности (различные виды штукатурок, шпатлевок, гипсокартон, кирпич и т.д.)

Минеральные поверхности должны быть полностью высушенны.

Влажность поверхности должна быть ниже 8%. Индекс "рН" должен быть ниже 10.

Поверхности, обработанные финишными шпаклевочными составами, необходимо просушить в течение не менее четырех недель. Для новых, полностью оштукатуренных стен, необходимо до шести месяцев, чтобы штукатурка полностью высохла.

Ограничение ответственности - Все претензии по цвету, консистенции, запаху и т.д. принимаются до начала нанесения материалов. При нанесении краски необходимо проявить должную осмотрительность и произвести пробный выкрас во избежание нанесения некондиционной краски. При обнаружении возможных признаков недостатка или брака, необходимо остановить все работы и обратиться в место приобретения материалов. Товар ненадлежащего качества, в том числе по цвету, должен быть возвращен продавцу, для проведения оценки его качества. Остатки краски являются Товаром уже бывшим в употреблении и также не могут подлежать обмену или возврату. При нанесении и полном использовании заведомо бракованных, испорченных материалов, либо материалов, содержащих недостатки, мы не несём/ не компенсируем затраты за удаление, шлифование, перекраску и другие виды работ.

Тщательно очистите поверхность, удалив пыль и меловые частицы, оставшиеся после ошкуривания. Перед нанесением краски мелящие, впитывающие и пористые поверхности предварительно загрунтовать водно-дисперсионной акриловой грунтовкой глубокого проникновения. Рекомендуется применение пигментированного грунта для выравнивания цветового фона и впитывающей способности основания, особенно в случае нанесения безвоздушным способом.

Обратите внимание! Недостаточная подготовка поверхности может вызывать трудности при нанесении, приводить к образованию пятен и полос, изменению степени блеска и цвета будущего покрытия.

Ранее окрашенные поверхности

Убедитесь, что старое покрытие прочно держится на основании. Остатки непрочно держащегося старого покрытия, грязь и пыль очистить механически. Дополнительно очистите окрашиваемую поверхность от любых следов грязи и жира при помощи раствора соответствующего моющего средства. Промойте чистой водой, чтобы полностью удалить следы моющего средства. Дайте поверхности высохнуть. Обработайте все дефекты соответствующим основанию ремонтным составом. Загрунтуйте восстановленные участки, если это необходимо. В случае, если поверхность была окрашена водоэмульсионными составами дополнительного грунтования не требуется, однако, при радикальной смене цвета может возникнуть необходимость нанесения дополнительного слоя краски.

Обои под покраску

Краска AETERNA IDEAL MATT совместима с большинством типов обоев, предназначенных под покраску. Перед началом работ изучите рекомендации производителя обойного клея и обоев по их окрашиванию.

Подготовка сучковатой и смолистой древесины

Соскоблите смолу с поверхности древесины шпателем, предварительно разогрев ее при помощи строительного фена. Остатки смолы удалите при помощи растворителя или спирта. Дайте поверхности полностью высохнуть.

Подготовка новых и неокрашенных деревянных поверхностей (кроме полов) при внутренней отделке:

Убедитесь, что все поверхности прочные, чистые, сухие и не содержат грязи, жира и других загрязнений. Заполните все трещины, отверстия и открытые швы соответствующим ремонтным составом. Чтобы улучшить адгезию краски, слегка отшлифуйте поверхность вдоль волокон. Удалите образовавшуюся пыль. Подготовьте все сучки и смолистые участки как указано выше, а затем, на обработанные участки нанесите специальный, изолирующий смолу грунт. Например, Little Greene Aluminum Wood Primer. В случае повышенной смолистости древесины может потребоваться сплошная обработка поверхности изолирующим грунтом. Нанесите 1-2 слоя грунта по дереву или универсального адгезионного грунта, соблюдая время межслойной сушки. В случае поднятия ворса древесины, можно проводить легкую шлифовку поверхности на каждом слое грунта.

Ограничение ответственности - Все претензии по цвету, консистенции, запаху и т.д. принимаются до начала нанесения материалов. При нанесении краски необходимо проявить должную осмотрительность и произвести пробный выкрас во избежание нанесения некондиционной краски. При обнаружении возможных признаков недостатка или брака, необходимо остановить все работы и обратиться в место приобретения материалов. Товар ненадлежащего качества, в том числе по цвету, должен быть возвращен продавцу, для проведения оценки его качества. Остатки краски являются Товаром уже бывшим в употреблении и также не могут подлежать обмену или возврату. При нанесении и полном использовании заведомо бракованных, испорченных материалов, либо материалов, содержащих недостатки, мы не несём/ не компенсируем затраты за удаление, шлифование, перекраску и другие виды работ.

Подготовка ранее окрашенных деревянных поверхностей (кроме полов) при внутренней отделке:

Убедитесь, что все поверхности прочные, чистые, сухие и не содержат грязи, жира и других загрязнений. Удалите всю старую краску с признаками отслаивания, отшелушивания или пузырения, так как в дальнейшем это может привести к растрескиванию и отслаиванию новой краски, если нанести ее поверх непрочного слоя.

Растушуйте при помощи наждачной бумаги края прочно держащейся старой краски, чтобы сгладить перепады нового и старого покрытий. Заполните все трещины, отверстия и открытые швы соответствующим составом. Чтобы улучшить адгезию краски, зашкурьте поверхность до шероховатого состояния. Удалите образовавшуюся пыль. В случае необходимости, подготовьте все сучки и смолистые участки как указано выше. Нанесите слой универсального адгезионного грунта. Соблюдая время межслойного высыхания, нанесите 2 неразбавленных слоя краски выбранного цвета.

Подготовка МДФ при внутренней отделке:

По возможности всегда старайтесь использовать высококачественный МДФ, так как более качественный МДФ, как правило, менее подвержен поднятию волокон и поэтому не требует шлифования поверхности. МДФ более низкого качества может содержать не так плотно связанные волокна, которые могут приподняться при нанесении краски. Если это произошло, слегка отшлифуйте поверхность между слоями, чтобы сделать поверхность более гладкой. Нанесите слой специального грунта по дереву или универсального адгезионного грунта. Полностью просушите, отшлифуйте при необходимости, удалите образовавшуюся пыль. Соблюдая время межслойного высыхания, нанесите 2 неразбавленных слоя краски выбранного цвета.

Использование уплотнителей и герметиков при внутренней отделке

Если необходимо заполнить небольшие полости и трещины, оптимальным выбором станет использование водно-дисперсионного акрилового герметика, который допускает последующее окрашивание. Следуйте инструкциям производителя по нанесению и времени высыхания. Нанесите слой универсального адгезионного грунта. После полного высыхания, нанесите 2 неразбавленных слоя краски выбранного цвета.

Окраска ремонтных шпатлевок при внутренней отделке

Для достижения наилучших результатов всегда используйте ремонтный состав, который имеет ту же пористость и плотность, что и ремонтируемая поверхность. Разница в пористости и/или плотности, может привести к видимым различиям в цвете, а также к появлению пятен и полос. Следуйте инструкциям производителя ремонтного состава по применению и времени высыхания, затем нанесите слой универсального адгезионного грунта. После полного высыхания, нанесите 2 неразбавленных слоя краски выбранного цвета.

Использование малярного скотча

Перед нанесением краски, все поверхности, например розетки, плинтусы, наличники, ручки, откосы, окна, двери и т.д., которые не должны быть окрашены необходимо заклеить малярным скотчем. Особенно важно выполнить эти действия при нанесении краски воздушным и/или безвоздушным способом. Разные типы малярного скотча отличаются типом используемого клея и

Ограничение ответственности - Все претензии по цвету, консистенции, запаху и т.д. принимаются до начала нанесения материалов. При нанесении краски необходимо проявить должную осмотрительность и произвести пробный выкрас во избежание нанесения некондиционной краски. При обнаружении возможных признаков недостатка или брака, необходимо остановить все работы и обратиться в место приобретения материалов. Товар ненадлежащего качества, в том числе по цвету, должен быть возвращен продавцу, для проведения оценки его качества. Остатки краски являются Товаром уже бывшим в употреблении и также не могут подлежать обмену или возврату. При нанесении и полном использовании заведомо бракованных, испорченных материалов, либо материалов, содержащих недостатки, мы не несём/ не компенсируем затраты за удаление, шлифование, перекраску и другие виды работ.

разной степенью липкости. Всегда используйте качественную малярную ленту, соответствующую обрабатываемому типу поверхности. Во избежание следов от клея удаляйте малярную ленту в срок, рекомендованный производителем. «Подрыв» краски при снятии малярного скотча может указывать на недостаточное грунтование поверхности.

Сложные поверхности (например, меламин, ПВХ, АБС-пластик, кафельная плитка, ламинат и т.д.)

Сложные поверхности, такие как меламин, ПВХ, АБС-пластик, кафельная плитка, ламинат и т.д. потребуют тщательной подготовки перед покраской. Поверхность необходимо тщательно обезжирить при помощи подходящего средства, зашкурить, чтобы улучшить адгезию, и тщательно очистить от любых загрязнений перед нанесением любого покрытия. Наилучшие результаты будут достигнуты при нанесении специальной адгезионной грунтовки в соответствии с инструкциями производителя.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением тщательно перемешать краску до однородного состояния. Рекомендуется двуслойное нанесение. Наносить кистью, валиком или распылителем. Продукт готов к применению и не требует разбавления. В случае крайней необходимости допускается разведение на первом слое до 5% при нанесении кистью, валиком или безвоздушным распылителем и до 10% при нанесении воздушным распылителем. Для разведения краски использовать чистую дистиллированную воду или специальный кондиционер для краски. Разводить краску следует в отдельной емкости. После нанесения, не дожидаясь высыхания очистить инструмент водой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход: до 16 м²/л при однослойном нанесении.

Степень расхода краски варьируется в зависимости от степени неровности (шероховатости) поверхности, впитываемости основания и планируемой толщины покрытия. Точный расход определяется путем пробного нанесения. Время высыхания при температуре 20°C и влажности воздуха 65%: «от пыли» - 30 мин.; межслойная сушка – 4 ч, в зависимости от толщины покрытия; полное высыхание 24 ч, полный набор прочности – не менее 21 дня. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания и набора прочности увеличивается.

Минимальная температура нанесения 12°C при влажности воздуха не более 80%.

Разбавитель: вода. Инструмент: кисть, валик, распылитель (для высоковязких материалов).

Колеровка компьютерная (машинная).

База А: может использоваться как белая краска и под колеровку в светлые и пастельные тона.

База С: только под колеровку в темные и насыщенные оттенки.

УХОД ЗА ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

Готовое полностью полимеризованное покрытие можно протирать мягкой безворсовой тканью или губкой, смоченной водой или мыльным раствором. Мыльный раствор впоследствии необходимо смыть. Не использовать абразивные чистящие средства. После мытья вытереть поверхность насухо. После интенсивного мытья возможно локальное изменение степени блеска окрашенной поверхности.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе рекомендуется использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Работать в хорошо проветриваемых помещениях. Не допускать попадания на кожу, в глаза, органы дыхания. Хранить в местах, недоступных для детей. В случае попадания в глаза промыть большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу.

Ограничение ответственности - Все претензии по цвету, консистенции, запаху и т.д. принимаются до начала нанесения материалов. При нанесении краски необходимо проявить должную осмотрительность и произвести пробный выкрас во избежание нанесения некондиционной краски. При обнаружении возможных признаков недостатка или брака, необходимо остановить все работы и обратиться в место приобретения материалов. Товар ненадлежащего качества, в том числе по цвету, должен быть возвращен продавцу, для проведения оценки его качества. Остатки краски являются Товаром уже бывшим в употреблении и также не могут подлежать обмену или возврату. При нанесении и полном использовании заведомо бракованных, испорченных материалов, либо материалов, содержащих недостатки, мы не несём/ не компенсируем затраты за удаление, шлифование, перекраску и другие виды работ.

СРОК ГАРАНТИЙНОГО ХРАНЕНИЯ

Хранить и транспортировать при температуре от +5 до +25 °C вдали от прямых солнечных лучей. Не замораживать. Срок гарантийного хранения в невскрытой заводской упаковке: 3 года с даты производства. Номер партии, дата производства указаны на стикере. Пример: xx/www; xx-месяц производства, www – год производства.

СОСТАВ

Водная дисперсия акрилового полимера, диоксид титана, кальцит, диатомит, функциональные добавки (консервант, поверхностно-активные вещества, пеногасители, модификаторы реологии).

УПАКОВКА

65мл, 0,3 л, 1л, 4л, 9л

Указанный объем достигается после добавления колорантов

УТИЛИЗАЦИЯ

После использования пустую укупоренную тару, остатки продукта утилизировать как бытовые отходы (согласно текущему законодательству по защите окружающей среды).

ПОСТАВЩИК:

ООО «МАНДЕРС». 115419 г. Москва 5-й Донской проезд, дом 4, помещение II комн. 1К.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «САН МАРКО РУССИЯ»

Адрес производства: Россия, Калужская область, Людиновский муниципальный район, ОЭЗ ППТ Калуга, вл.1/2

Товар сертифицирован. Не подлежит обязательной сертификации в системе ГОСТ Р. По возникающим вопросам и претензиям обращаться по телефону: 8-800-350-17-37. Подробное описание продукции, технические характеристики и рекомендации по подготовке поверхности на сайте <https://aeternapaint.ru/>

Изготовлено в соответствии с ТУ 20.30.11-003-00681975-2024

Ограничение ответственности - Все претензии по цвету, консистенции, запаху и т.д. принимаются до начала нанесения материалов. При нанесении краски необходимо проявить должную осмотрительность и произвести пробный выкрас во избежание нанесения некондиционной краски. При обнаружении возможных признаков недостатка или брака, необходимо остановить все работы и обратиться в место приобретения материалов. Товар ненадлежащего качества, в том числе по цвету, должен быть возвращен продавцу, для проведения оценки его качества. Остатки краски являются Товаром уже бывшим в употреблении и также не могут подлежать обмену или возврату. При нанесении и полном использовании заведомо бракованных, испорченных материалов, либо материалов, содержащих недостатки, мы не несём/ не компенсируем затраты за удаление, шлифование, перекраску и другие виды работ.