

BERGERBOND P1

Описание

Средство BergerBond P1 является 1-компонентным клеем на основе высококачественного полиуретанового сырья и пригодно для прочного, лишенного напряжения склеивания паркетной мозаики, ламельного паркета, лампаркета, штучного паркета, настила из массивной древесины (толщина <22 мм, длина <2200 мм, а также больших форматов), деревянных мостовых RE/WE, штучного паркета из массивной древесины (10 мм) и большинства экзотических пород древесины. Средство также может главным образом использоваться для склеивания двухслойного и трехслойного паркета, однако для этого более целесообразно использовать средства BergerBond M1P, M1 или M1X. BERGERBOND P1 не содержит растворителей, не содержит воды и выдерживает нагрузку не только стационарной мебели, но и сильную нагрузку (специальная офисная мебель, например, стулья и кресла на роликах). При помощи BERGERBOND P1 можно осуществить быстрое и надежное приклеивание, без потери объема.

Сертификаты / Разрешения



| | |
|----------|--------------|
| Giscode: | RU1 |
| Emicode: | EC1 |
| AbZ-Nr.: | Z-155.10-516 |
| ATFA: | выполнили |
| MFMA: | выполнили |
| NWFA: | выполнили |

Технические данные

Пропорция смешения:

нет необходимости
30-40 минут

Время обработки/открытой фазы:

4-6 часов

Можно ходить через:

12 часов

Пригодность к дальнейшей работе через:

48 часов

Окончательная твердость через:

не существует

Время вентиляции:

да

Пригодность для теплых полов:

да

Все данные - при условии нормального микроклимата в помещении (23°C и 50% относительной влажности воздуха).

Отклонение от этих условий влечет за собой изменение указанных временных параметров!

Особые примечания

Не наносить BERGERBOND P1 при температуре ниже +15°C или выше 65% относительной влажности воздуха. В холодное время года рекомендуется перед работой дать kleю и паркету принять одинаковую температуру.

Применение

BERGERBOND P1 может наносится подходящим шпателем (BERGERTOOL ZAHNSPACHTEL (зубчатый шпатель) B3, B7, B11, B15) равномерно на основу. Не делать задел более 1 м².

Паркет сразу укладывается и хорошо прижимается.

Обращать внимание на то, чтобы нижняя часть паркета хорошо связывалась с kleem.

Повторять швы растяжения несущей конструкции.

Расход

600 – 1.200 г на квадратный метр. В зависимости от размера зубца шпателя, вида паркета и основы.

Основа

Основа должна быть чистой (без загрязнений), сухой (полностью просохшей!), прочной, ровной и не иметь трещин. Соответствие требованиям нормы DIN 18356 «Паркетные работы» должно быть выполнено.

Клей BERGERBOND P1 может комбинироваться с BERGERBOND PRIMER P и BERGERBOND PRIMER E или BERGERBOND PRIMER D (например, для связывания пыли в пропорции не менее 1:3 с водой).

При существовании опасности восходящей влаги необходимо удостовериться в том, что были учтены предписания по герметизации от влаги.

При теплых полах стоит убедиться в принципиальной необходимости грунтовки. Убедиться в достаточном высыхании Primer P.

BERGERBOND P1 может наноситься без грунтовки как на не впитывающую, так и на впитывающую основы (например, на цементную-, на ангидридную- и самовыравнивающуюся ангидридную стяжки).

Хранение/транспортировка

Сохраняется в течение минимум 9 месяцев со дня поставки в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной и сухой среде.

Общие сведения

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по применению перед использованием данного продукта. Данный продукт Berger Seidle должен использоваться только квалифицированным специалистом по укладке паркета, для которого предназначено данная инструкция. Работы должны выполняться в соответствии с правилами торговли, современным уровнем техники и действующими нормами и правилами страны, в которой используется продукт. Должны соблюдаться требования DIN 18356 "Работы по укладке паркета и дерева" и DIN 18365 "Работы с напольным покрытием", информационные листки и информация от TKB, BEB, STA и BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik. Клиент должен быть проинформирован об инструкциях по очистке и уходу за продуктом. Использование, не соответствующее области применения, определенной фирмой Berger-Seidle, считается использованием не по назначению. Любое ненадлежащее использование или несоблюдение инструкций данного продукта является исключительной ответственностью переработчика и, следовательно, исключает ответственность производителя и гарантию. Перед использованием этого продукта необходимо надлежащим образом и

BERGERBOND P1

профессионально проверить общие условия его использования.

Ссылка

Следующие рубрики сборника листов нашей технической информации являются составной частью данного Листка технической информации:

- Общие указания по использованию клеевых продуктов
- Маркировка и техника безопасности (Листок по безопасности)
- Рекомендации по укладке от производителя паркета и действующие нормы

* Если содержание технической информации отличается от содержания других печатных материалов, например этикеток, приоритет всегда имеет техническая информация в последней редакции, опубликованной на веб-сайте. Изменения в печатные материалы вносятся при их переиздании.