

AQUASEAL® SPORT

Описание

AQUASEAL® SPORT представляет собой двухкомпонентный лак на водной основе на базе полиуретана, специально разработан для спортивных полов. Соответствует нормативу DIN18032-2 и тесту Ö-Norm B 2608 ÖISS-Richtlinie 1990г. и EN 14904. AQUASEAL® SPORT обладает высокой степенью износостойкости, очень устойчив к химическим веществам и может также использоваться для покрытия паркетных полов в помещениях с очень высокой нагрузкой.

Сертификаты / Разрешения



Giscode:	W3/DD+
AbZ-Nr.:	Z-157.10-47
FIBA:	матовый
подходит для спортивных полов:	DIN V 18032-2:
подходит для спортивных полов:	DIN EN 14904:
подходит для спортивных полов Австрия:	Ö-Norm B2608
противоскольжение:	DIN 51130/DGVU 108-003 / R9
Класс пожарной опасности:	Cfl-s1 согласно DIN EN 14342, если древесина сертифицирована Cfl-s1 и использовано до 100 г/м ² лака.
ATFA:	выполнили
MFMA:	выполнили
NWFA:	выполнили

Степень глянца (при 60°)*

матовый	(10-20)
полуматовый	(30-40)

Рекомендация по нанесению

Для грунтовки можно использовать краску AQUASEAL® FLEXPRIMER. Для достижения более высокой контрастности, для грунтовки также могут использоваться лак AQUASEAL® EXOBLOC или масло CLASSIC BASEOIL.

AQUASEAL® SPORT необходимо наносить в 2-3 слоя валиком/кистью.

Наносить краску AQUASEAL® SPORTMARKING COLOR (краска для разметки) необходимо до или после нанесения последнего слоя краски AQUASEAL® SPORT.

Применение

Перед началом работы AQUASEAL® SPORT смешивается в соотношении 10:1 с отвердителем непосредственно в комби-упаковке или в ведре для смешивания BERGER TOOL MixBox. Сразу после добавления отвердителя хорошо размешать. Смесь пригодна к использованию в течение двух часов (жизнеспособность), это значит, что смесь, хотя и остается жидкой примерно в течение суток, не должна использоваться по истечении 2-х часов, так как снижается стойкость лакового покрытия. Смешивать столько, сколько необходимо для работы.

Смесь выделяет углекислый газ (CO₂), поэтому, во избежание взрыва, не храните упаковки со смесью герметично закрытыми! Материал наносится валиком/кистью в 2 – 3 слоя.

Специальные рекомендации

В отличие от обычных лаков на основе растворителей с лаками серии AQUASEAL® следует работать насыщенными слоями. Материал не следует слишком тонко раскатывать по поверхности.

Высыхание

Во избежание чрезмерного набухания древесины, мы рекомендуем наносить валиком только один слой водного лака в сутки, чтобы у древесины было достаточно времени отдать взятую воду. Обычно через 3-4 часа лак может шлифоваться и по нему можно осторожно ходить (23°C/50% относительной влажности воздуха). При плохой вентиляции, низкой температуре пола, другой относительной влажности, а также повышенной толщине нанесенного слоя время высыхания может существенно возрастать. Не ранее, чем через 7 дней подвергать нагрузке, класть ковры или применять средства по уходу.

Расход

В зависимости от типа поверхности и способа нанесения:

1 слой валиком/кистью:
около 100 мл/м² или 10 м²/л

Хранение и транспортировка

При хранении и транспортировке в защищенном от мороза, прохладном и сухом месте краска как правило хранится в течение минимум 12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке. Открытые упаковки с отвердителем необходимо герметично закрывать после использования.

Примечание для спортивных залов с эластичными полами

Пожалуйста, учитывайте, что именно в спортивных залах с эластичными, колеблющимися полами присутствуют особые условия, которые необходимо наносить в расчет. Именно по этой причине важно наносить в день только 1 слой водного лака. При высыхании в течение 24 часов и при соответствующей вентиляции помещения древесина вновь возвращается к предписанной нормативами влажности. Этот метод работы гарантирует, что из-за экстремального разбухания древесины не произойдет повреждение паркета! Кроме этого, важно учитывать подробные рекомендации, содержащиеся в листах технической информации соответствующих продуктов.

Общие сведения

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по применению перед использованием данного продукта. Данный продукт Berger Seidle должен использоваться только квалифицированным специалистом по укладке паркета, для которого предназначено данная

AQUASEAL® SPORT

инструкция. Работы должны выполняться в соответствии с правилами торговли, современным уровнем техники и действующими нормами и правилами страны, в которой используется продукт. Должны соблюдаться требования DIN 18356 "Работы по укладке паркета и дерева" и DIN 18365 "Работы с напольным покрытием", информационные листки и информация от ТКВ, ВЕВ, СТА и BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik. Клиент должен быть проинформирован об инструкциях по очистке и уходу за продуктом. Использование, не соответствующее области применения, определенной фирмой Berger-Seidle, считается использованием не по назначению. Любое ненадлежащее использование или несоблюдение инструкций данного продукта является исключительной ответственностью переработчика и, следовательно, исключает ответственность производителя и гарантию. Перед использованием этого продукта необходимо надлежащим образом и профессионально проверить общие условия его использования.

Ссылка

Следующие рубрики сборника листов нашей технической информации являются составной частью данного листа технической информации:

- общие указания по использованию материалов паркетного лакового покрытия
- очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом полами
- маркировка и техника безопасности (данные по мерам предосторожности)

* Степень глянца зависит от метода нанесения средства, грунтовки и климатических условий в помещении.