

LVT ламинат (или кварц-виниловая плитка) — современное и практичное напольное покрытие, которое при правильной укладке служит долгие годы и выглядит стильно. В этой статье мы разберём весь процесс от подготовки основания до выбора клея, а также поделимся секретами, которые используют профессиональные укладчики.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Прежде чем приступить к укладке, важно проверить качество стяжки. Плотность - замеряется склерометром. Минимальный показатель должен соответствовать требованиям производителя напольного покрытия. Ровность - проверяется двухметровым правилом и измерительным клином. Допустимый перепад - не более 1 мм на 2 погонных метра. Влажность - измеряется влагомером. Только сухое основание подходит для монтажа. Допустимая остаточная влажность - -2%. После проверок стяжку необходимо прогрунтовать. Это улучшает сцепление клея с основанием и увеличивает срок службы покрытия.

АДАПТАЦИЯ ПЛИТКИ

LVT плитка должна пройти акклиматизацию в помещении:
летом - не менее суток,
зимой - не менее 72 часов.
Перед укладкой проверьте каждую плитку на наличие дефектов и повреждений.

ВАРИАНТЫ ФОРМАТОВ И ДИЗАЙНОВ

LVT плитка выпускается в разных форматах и позволяет реализовать самые смелые идеи:

- палубная укладка - классический вариант,
- английская ёлочка (угол 90°),
- французская ёлочка (угол 45°),
- плитка с имитацией камня или керамогранита.

Дизайнеры часто комбинируют несколько вариантов плитки в одном помещении, что создаёт оригинальные интерьерные решения.

ПОДГОТОВКА К УКЛАДКЕ

1. Заготовьте сразу несколько рядов плитки, чтобы понять метод соединения и подобрать рисунок плиток.
2. LVT легко режется строительным ножом: достаточно надрезать верхний слой и сломать плитку по линии.
3. Перед использованием тщательно перемешайте клей дрелью с насадкой-миксером 2-3 минуты.

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ И ПРИКЛЕЙКА ПЛИТКИ

Выбор шпателя зависит от основания:

- А2 - для наливных полов,
- В1 - для бетонных и полусухих стяжек.

После нанесения состава дайте клею слегка подсохнуть - точное время всегда указано на упаковке.

Затем приложите плитку короткой стороной, постепенно прижимая её к основанию. Обязательно пройдите по плитке прокаточным валиком. Чтобы швы не расходились, дополнительно укрепите их малярным скотчем.

Для обхода трубы просверлите отверстие на 10 мм больше её диаметра.

Разрежьте плитку до отверстия и аккуратно заведите трубу.

Через 48 часов после укладки можно расставлять мебель и пользоваться новым полом в полной мере.

КАК ВЫБРАТЬ КЛЕЙ ДЛЯ LVT

Главное правило - не экспериментировать в этом деле. Используйте клей от того же производителя, что и плитка. Дешёвые аналоги могут привести к тому, что покрытие начнёт отходить уже на следующий день.

Для тёплых и обычных полов подходят разные составы, как и для впитывающих и невпитывающих оснований.

Однако есть и универсальные составы. Например, на практике хорошо зарекомендовал себя клей DAMY FLOOR, который подходит для любых оснований и условий.

ВЫВОД

Укладка LVT плитки не так сложна, если соблюдать технологию: подготовить основание, правильно подобрать клей и аккуратно приклеить

плитку. Такой подход гарантирует долговечность покрытия и идеальный внешний вид.