



HEMEL® Лак паркетный ультраматовый Ultramat

Описание продукта	Одно/двухкомпонентный лак на водной основе для деревянных поверхностей и полов для внутренних работ.												
Цвет	5200Н Бесцветный												
Степень блеска	Ультраматовый (блеск < 8)												
Тип	На водной основе												
Свойства	<ul style="list-style-type: none">■ Высокая прочность и устойчивость к царапинам■ Красивая натуральная отделка без эффекта пожелтения после полимеризации■ Без запаха■ Эластичность■ Увеличенная стойкость к царапинам и истиранию при использовании с отвердителем■ Безопасен для детей (сертификация EN 71-3)■ Безопасен для экологии дома												
Размер упаковки	2,5 л												
Область применения	<ul style="list-style-type: none">■ Подходит для отделки любых элементов и конструкции внутри помещений■ Деревянные полы												
Физические свойства	<table><tr><td>Содержание твердых веществ (компонент 1) (% массы):</td><td>31,8 ± 1</td></tr><tr><td>Содержание твердых веществ (компоненты 1+2) (% массы):</td><td>38,0 ± 1 (с отвердителем)</td></tr><tr><td>Вязкость (компонент 1) (DIN4, 20 °C):</td><td>21" ± 2</td></tr><tr><td>Вязкость (компоненты 1+2) (DIN4, 20 °C):</td><td>35" ± 2 (с отвердителем)</td></tr><tr><td>Плотность (г/см³):</td><td>1,04 ± 0,02</td></tr><tr><td>ЛОС (г/л):</td><td>36</td></tr></table>	Содержание твердых веществ (компонент 1) (% массы):	31,8 ± 1	Содержание твердых веществ (компоненты 1+2) (% массы):	38,0 ± 1 (с отвердителем)	Вязкость (компонент 1) (DIN4, 20 °C):	21" ± 2	Вязкость (компоненты 1+2) (DIN4, 20 °C):	35" ± 2 (с отвердителем)	Плотность (г/см³):	1,04 ± 0,02	ЛОС (г/л):	36
Содержание твердых веществ (компонент 1) (% массы):	31,8 ± 1												
Содержание твердых веществ (компоненты 1+2) (% массы):	38,0 ± 1 (с отвердителем)												
Вязкость (компонент 1) (DIN4, 20 °C):	21" ± 2												
Вязкость (компоненты 1+2) (DIN4, 20 °C):	35" ± 2 (с отвердителем)												
Плотность (г/см³):	1,04 ± 0,02												
ЛОС (г/л):	36												
Срок годности	3 года в оригинальной закрытой упаковке												
Условия хранения	Хранить отдельно от пищевых продуктов, защищая от попадания прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла/открытого огня в сухом помещении при t = +5 ... +35 °C. Беречь от замерзания.												
Применение													
Подготовка поверхности	<ul style="list-style-type: none">■ Не используйте герметики, шпатлевки или грунтовки на основе целлюлозы или полиуретана при обработке древесины паркетным лаком HEMEL Ultramat. В качестве наполнителя смешайте древесную пыль с продуктом, заполните этим составом все щели и стыки паркета, удалите излишки после высыхания. <p>Новые неокрашенные деревянные поверхности:</p> <ul style="list-style-type: none">● Основательно очистите поверхность.● Отшлифуйте поверхность шлифовальной машиной или вручную наждачной бумагой P120/150.● Тщательно уберите образовавшуюся пыль с помощью пылесоса.● Удалите остатки пыли влажной тканью.● В качестве цветного слоя для тонирования деревянных полов и паркета можно использовать морилку HEMEL Aqua Decorative Colorant. <p>После окрашивания дайте покрытию хорошо высохнуть – не менее 6 часов перед нанесением лака.</p> <p>Лакированные деревянные полы:</p> <ul style="list-style-type: none">● Полностью очистите паркет от старого лака с помощью шлифовальной машины.● Удалите с поверхности грязь, масло, древесную пыль и остатки старого лакокрасочного слоя.● Тщательно уберите образовавшуюся пыль пылесосом.● Удалите остатки пыли влажной тканью.												



Покраска

- Продукт готов к применению и не требует разбавления. (При слишком высоких температурах может быть добавлено 2-3% воды).
- Для повышения устойчивости поверхности к царапинам и истиранию используйте лак с двумя компонентами.
- Тщательно перемешайте материал перед использованием и проверьте его однородность. Повторяйте этот процесс по мере необходимости в течение всего процесса покраски.
- Нанесите продукт в 2-3 слоя в зависимости от желаемого результата.
- **При использовании с отвердителем:** добавьте отвердитель, помешивая лак шпателем или палочкой. Внимание! Не выполнять процесс смешивания очень быстро; отвердитель следует добавлять медленно. Используемая емкость должна быть сухой и чистой. После завершения смешивания оставить рабочую смесь на 10 минут перед нанесением. Рабочую смесь необходимо нанести в течение 5 часов.
- Нанесите 1-й слой кистью или валиком и оставьте высыхать на 2 часа.
- Выполните легкую шлифовку наждачной бумагой P180/220 перед нанесением 2-го слоя.
- Нанесите 2-й и 3-й слои с интервалом в 2 часа, выполняя межслойную шлифовку наждачной бумагой P180/220.
- Если по какой-либо причине между слоями прошло 8 часов, подождите 24 часа, затем отшлифуйте поверхность наждачной бумагой P220/240 (рекомендуемый тип абразивного зерна: из оксида алюминия или карбида кремния) перед нанесением следующего слоя.
- Наносите 1-й слой лака сначала поперек волокон, а затем вдоль, чтобы сформировать равномерный и достаточный слой без полос и наплывов.
- По завершении покрасочных работ следует хорошо проветрить помещение, чтобы ускорить высыхание.
- Полное отверждение/полимеризация покрытия и устойчивость к нагрузкам через 7 дней.

**Обновление покрытия
(для поверхностей,
ранее окрашенных
этим же продуктом)**

- Не наносите продукт непосредственно на предварительно покрытые поверхности.
- Полностью очистите паркет от старого лака с помощью шлифовальной машины. Удалите с поверхности грязь, масло, древесную пыль и остатки старого лакокрасочного слоя.
- Тщательно уберите образовавшуюся пыль пылесосом.
- Удалите остатки пыли влажной тканью.
- Повторите процесс, описанный в разделе «Покраска», с нанесением 2-3 слоев.
- Ежегодно проверяйте состояние покрытия и обновляйте по мере необходимости.

Расход (м²/л)

6-9 м² в 2 слоя в зависимости от породы древесины

Количество слоев

2-3 слоя

**Рабочий инструмент / способ
нанесения / очистка**

Кисть, валик

Малярные инструменты сразу после использования очищать мылом и большим количеством теплой воды

Время высыхания

Повторный слой: ~ 1,5-2 часа

Полное высыхание: ~ 24 часа

Полное отверждение: ~ 7 дней

При 20 °C и относительной влажности воздуха 40-65%

Общие указания

- **ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ.**
- Не наносите в качестве грунтовки/базового слоя под лак HEMEL Ultramat нитро- и полиуретановые покрытия.
- Держите продукт закрытым, когда он не используется.
- Общая температура применения продукта: от +15 °C до +25 °C при относительной влажности 40-65%.
- Влажность древесины: < 12%.
- Помещение должно хорошо проветриваться во время и после нанесения продукта, чтобы ускорить высыхание.
- Продукт не следует наносить при температуре окружающей среды или поверхности ниже 10 °C.
- Деревянный пол, покрытый лаком, нельзя мыть моющими средствами, содержащими аммиак.
- По обработанному лаком полу можно ходить через 24 часа. Подождите 7 дней, прежде чем расстилать ковры и/или проводить уборку.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ для внутренних работ

HEMEL®

Меры предосторожности

- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ДОСТАТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ.
- ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.
- Не переливать содержимое в другие контейнеры для хранения.
- Не использовать пустые банки для других целей.
- Избегайте контакта с глазами и кожей.
- Мойте руки после использования.
- **ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:** При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды. Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит. При проглатывании немедленно обратитесь в токсикологический центр, отделение неотложной помощи больницы или к врачу.
- Пожалуйста, обратитесь к Паспорту безопасности (SDS) продукта для получения информации о здоровье и безопасности.

Утилизация

Утилизируйте содержимое / банки в соответствии с национальным законодательством.

Сертификаты

EN71-3 Сертификат безопасности игрушек

Данная техническая информация составлена на основе современных исследований и практического опыта использования материалов при условии их правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями производителя. Для получения наилучшего результата мы рекомендуем проводить его пробное тестирование перед применением. Изготовитель/Импортер не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения продукта. С получением данной технической информации все ранее изданные Технические описания и информации по продукту становятся недействительными. При выходе новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

По состоянию на 05/2023