



HEMEL® Масло с твёрдым воском

Hardwax Oil

Описание продукта	Однокомпонентное покрытие на основе натуральных масел и карнаубского воска для защиты и отделки любых деревянных поверхностей внутри помещений, включая полы и мебель.
Цвета	3011Н Белый, 3012Н Песочный, 3013Н Хаки, 3014Н Каштан, 3015Н Амарант, 3016Н Кедр, 3017Н Пепельный, 3018Н Палисандр. Под заказ возможна колеровка по RAL и NCS.
Степень блеска	Матовый
Тип	На основе натурального масла
Свойства	■ Эффективная защита в один слой ■ Не образует пленку ■ Подчеркивает естественную красоту деревянной поверхности ■ Высокая устойчивость к истиранию и царапинам ■ Наносится без наплывов и потеков ■ Водоотталкивающее ■ Особо экономичный расход ■ Безопасно для детей (сертификация EN 71-3)
Размер упаковки	500 мл, 2,5 л, 15 л (по запросу)
Область применения	■ Деревянные полы ■ Любые элементы и конструкции интерьерной отделки ■ Деревянные столы, стулья, столешницы, мебель ■ Ранее покрытые маслом деревянные элементы внутренней отделки и мебель
Физические свойства	Вязкость (DIN6, 20 °C): 12" ± 2 Плотность (г/см³): 0,95 ± 0,02 ЛОС (г/л): 255
Срок годности	3 года в оригинальной закрытой упаковке
Условия хранения	Хранить отдельно от пищевых продуктов, защищая от попадания прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла/открытого огня в сухом помещении при t = +5...+35 °C.
Применение	
Подготовка поверхности	■ Удалите с поверхности загрязнения, масло и древесную пыль. ■ Не используйте герметики, шпатлевки или грунтовки на основе целлюлозы или полиуретана при обработке древесины маслом с твёрдым воском Hard Wax Oil. В качестве наполнителя смешайте древесную пыль с продуктом, заполните этим составом все щели и стыки паркета, удалите излишки после высыхания. Новые неокрашенные деревянные поверхности: ● Отшлифуйте поверхность в соответствии с желаемым внешним видом: P80/120 – для получения естественной фактуры, P180/300 – для более гладкой поверхности. ● Тщательно уберите образовавшуюся пыль с помощью пылесоса. ● Удалите остатки пыли влажной тканью и дождитесь полного высыхания. Старые неокрашенные деревянные поверхности: ● Отшлифуйте выветренную поверхность в соответствии с желаемым внешним видом: P80/120 – для получения естественной фактуры, P180/300 – для более гладкой поверхности. ● Тщательно уберите образовавшуюся пыль с помощью пылесоса. ● Удалите остатки пыли влажной тканью. Деревянные поверхности, покрытые маслом: ● Удалите пыль с поверхности влажной тканью. Лакированные деревянные полы: ● Не наносите продукт непосредственно на уже окрашенные поверхности. ● Полностью очистите паркет от старого лака с помощью шлифовальной машины. ● Удалите с поверхности грязь, масло, древесную пыль и остатки старого лакокрасочного слоя. ● Отшлифуйте поверхность в соответствии с желаемым внешним видом: P80/120 – для получения естественной фактуры, P180/300 – для более гладкой поверхности. ● Тщательно уберите образовавшуюся пыль пылесосом. ● Удалите остатки пыли влажной тканью.



Покраска

- Продукт готов к применению и не требует разбавления.
- Тщательно перемешайте материал перед использованием и проверьте его однородность. Повторяйте этот процесс по мере необходимости в течение всего процесса покраски.
- **Ручное нанесение:**
 - Нанесите состав по краям/периметру пола.
 - Нанесите продукт в 1 слой кистью или ветошью на площадь ~ 5 м² и оставьте на 15 минут для проникновения масла в основание. Тщательно удалите излишки ветошью в течение 15 минут с каждой зоны, пока поверхность не станет сухой.
 - Наносите масло по направлению волокон древесины, чтобы получить однородный вид.
- **Машинное нанесение:**
 - Нанесите состав по краям/периметру пола.
 - Используйте полировальную машину с красным падом для равномерного распределения продукта по поверхности.
 - Нанесите необходимое количество продукта на поверхность или пад и обработайте зону площадью 5-10 м². Оставьте на 15 минут, чтобы масло впиталось. Тщательно соберите излишки масла белым падом в течение 15 минут с каждой зоны, пока поверхность не станет сухой.
 - Наносите масло по направлению волокон древесины, чтобы получить однородный вид.
- На обработанную поверхность можно наступать через 24 часа.
- Полное отверждение/полимеризация покрытия и устойчивость к нагрузкам через 7 дней.

Расход (м²/л)

30 м² в зависимости от породы древесины и способа нанесения

Количество слоев

1 слой

Рабочий инструмент / способ нанесения / очистка

Кисть, ветошь или полировальная машина
Малярные инструменты сразу после использования очищать мылом и большим количеством теплой воды или уайт-спиритом

Время высыхания

Высыхание на отлип: ~ 15 минут
Полное высыхание: ~ 24 часа
Полное отверждение: ~ 7 дней
При 20 °C и относительной влажности воздуха 40-65%

Общие указания

- ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ.
- Не наносите в качестве грунтовки/базового слоя под масло HEMEL® Hardwax Oil нитро- и полиуретановые покрытия.
- Держите продукт закрытым, когда он не используется.
- Общая температура применения продукта: от +15 °C до +25 °C при относительной влажности 40-65%.
- Влажность древесины: < 12%.
- Помещение должно хорошо проветриваться во время и после нанесения продукта, чтобы ускорить высыхание.
- Продукт не следует наносить при температуре окружающей среды или поверхности ниже 10 °C.
- Деревянный пол, покрытый маслом, нельзя мыть моющими средствами, содержащими аммиак.
- По обработанному маслом полу можно ходить через 24 часа. Подождите 7 дней, прежде чем расстилать ковры и/или проводить уборку.

Меры предосторожности

- **ВНИМАНИЕ! Ветошь/ткань/салфетки, пропитанные маслом, следует полностью замочить в воде и утилизировать сразу после использования (из-за опасности самовоспламенения).**
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ДОСТАТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ.
- ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.
- Не переливать содержимое в другие контейнеры для хранения.
- Не использовать пустые банки для других целей.
- Избегайте контакта с глазами и кожей.
- Мойте руки после использования.



- **ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:** При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды. Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит. При проглатывании немедленно обратитесь в токсикологический центр, отделение неотложной помощи больницы или к врачу.
- Пожалуйста, обратитесь к Паспорту безопасности (SDS) продукта для получения информации о здоровье и безопасности.

Утилизация

Утилизируйте содержимое / тару в соответствии с национальным законодательством.

Сертификаты

Сертификат безопасности игрушек EN71-3

Данная техническая информация составлена на основе современных исследований и практического опыта использования материалов при условии их правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями производителя. Для получения наилучшего результата мы рекомендуем проводить его пробное тестирование перед применением. Изготовитель/Импортёр не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения продукта. С получением данной технической информации все ранее изданные Технические описания и информации по продукту становятся недействительными. При выходе новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

По состоянию на 05/2023