

HYGGE Paint

Типс

Матовая



Декоративная
краска

Степень
блеска — 7%

Стойкость
к истиранию —
1 класс

Ввод в экс-
плуатацию
через 21 день

Техническая карта

Рекомендации по нанесению от HYGGE Paint	База А	База С
Разбавление под механизацию	до 5-10%	до 5%
Давление	0,18 бар	0,18 бар
Оборудование	Турбинный компрессор Multirigo	Турбинный компрессор Multirigo
Необходимое напряжение питания	230 В переменного тока	230 В переменного тока
Сопла Rigo	3/3.5 мм	3/3.5 мм
Расход в один слой	от 0.12 л/м ²	от 0.12 л/м ²
Расход в два слоя	от 0.23 л/м ²	от 0.23 л/м ²
Температура	18-25°C	18-25°C
Влажность	60-70%	60-70%
Применение осушителя после окрашивания	Не рекомендовано	Не рекомендовано
Рекомендуемый грунт	Снежное поле Snefald	Снежное поле Snefald
Колеровка грунта в цвет краски		под яркие и темные цвета
Количество слоев	2 слоя	2 слоя
Время между слоями	4-6 часов	4-6 часов



Универсальное решение под валик	База А	База С
Разбавление	до 5%	до 5%
Шубка	полиэстер/полиакрил/микрофибра	полиэстер/полиакрил/микрофибра
Длина ворса	10-12 мм	10-12 мм
Монтажный период	2-3 мин (работать по мокрому краю)	2-3 мин (работать по мокрому краю)
Расход в один слой	от 0.08 л/м ²	от 0.08 л/м ²
Расход в два слоя	от 0.155 л/м ²	от 0.155 л/м ²
Температура	18-25°С	18-25°С
Влажность	60-70%	60-70%
Применение осушителя после окрашивания	не рекомендовано	не рекомендовано
Рекомендуемый грунт	Снежное поле Snefald от HYGGE Paint	Снежное поле Snefald от HYGGE Paint
Колеровка грунта в цвет краски		под яркие и темные цвета
Количество слоёв	2 слоя	2 слоя
Время между слоями	4-6 часов	4-6 часов

Универсальное решение под кисть	База А	База С
Разбавление	до 5%	до 5%
Ворс	синтетический	синтетический
Длина ворса	80-100 мм	80-100 мм
Монтажный период	2-3 мин (работать по мокрому краю)	2-3 мин (работать по мокрому краю)
Расход в один слой	от 0.12 л/м ²	от 0.12 л/м ²
Расход в два слоя	от 0.23 л/м ²	от 0.23 л/м ²
Температура	18-25°С	18-25°С
Влажность	60-70%	60-70%
Применение осушителя после окрашивания	не рекомендовано	не рекомендовано
Рекомендуемый грунт	Снежное поле Snefald от HYGGE Paint	Снежное поле Snefald от HYGGE Paint
Колеровка грунта в цвет краски		под яркие и темные цвета
Количество слоёв	1-2 (в зависимости от техники)	1-2 (в зависимости от техники)
Время между слоями	4-6 часов	4-6 часов



Универсальное решение под металлическую/пластиковую кельму	База Единая
Разбавление	Не требуется (краска готова к применению)
Кельма металлическая венецианская Boldrini Inox	2К 200x80мм
Кельма пластиковая белая SB-PT-E (закругл. края)	237x89мм
Монтажный период	2-3 мин (работать по мокрому краю)
Расход в один слой	от 0.09 л./м ² (от 130 гр./м ²)
Расход в два слоя	от 0.16 л./м ² (от 250 гр./м ²)
Температура	18-25°С
Влажность	60-70%
Применение осушителя после окрашивания	не рекомендовано
Рекомендуемый грунт	Снежное поле Snefald т.м. HYGGE Paint
Колеровка грунта в цвет краски	под яркие и темные цвета
Количество слоёв	2 слоя
Время между слоями	6-8 часов

Важно

Перед нанесением на поверхность при необходимости разбавить краску кондиционером Ассистент | Assistent» т.м. «HYGGE Paint»: от 5% по объему при нанесении кистью или валиком и не более 30% при нанесении методом воздушного распыления. После тщательно перемешать. Далее при необходимости процедить краску через сито (размер ячейки 200 мкм), чтобы удалить из тары с краской подсохшие элементы состава с торцов и крышки.

Покраску следует осуществлять сразу после разбавления, перемешивания и процеживания. Если покраска осуществляется больше, чем через 30 минут после крайнего перемешивания, краску следует еще раз перемешать перед нанесением.

