



SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL CONSTRUCTION



HYCOSTIK

КЛЕЙ ДЛЯ ФИКСАЦИИ КОВРОВОЙ ПЛИТКИ И
ПРИКЛЕИВАНИЯ SPC

- ✓ ПОСТОЯННЫЕ АДГЕЗИОННЫЕ СВОЙСТВА
- ✓ МНОГОКРАТНЫЙ МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ
- ✓ ПРИМЕНИМ НА ТЁПЛЫЕ ПОЛЫ
- ✓ НА ВСЕ ВИДЫ ОСНОВАНИЙ
- ✓ БЕЗОПАСНЫЙ ПРОДУКТ БЕЗ ЗАПАХА



HYCOSTIK

КЛЕЙ ДЛЯ ФИКСАЦИИ КОВРОВОЙ ПЛИТКИ И ПРИКЛЕИВАНИЯ SPC



ОПИСАНИЕ

Водно - дисперсионный акриловый клей с постоянными адгезионными свойствами, предназначенный для фиксации ковровых и эластичных плиток на абсорбирующие и неабсорбирующие основания, а также для полного приклеивания SPC только на впитывающие основания. Подходит в качестве фиксации поверх старых покрытий, таких как деревянные полы, ПВХ, резина, полугибкий винил, линолеум, керамика, мрамор и т. д. и на фальшполах любого типа. Позволяет легко снимать и повторно фиксировать плитку (до 5 раз). Hycostik содержит очень низкое количество ЛОС (летучих органических соединений) и классифицирован как EC1 plus немецкой сертификационной организацией GEV.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

 Нанесение С помощью валика - ковровая плитка, ПВХ плитка	 Нанесение С помощью шпателя Lechner n.2 (TKB A2) - SPC	 Подходит для использования в помещении	 Подходит для полов с подогревом	 Подходит для мебели на колесах	 Расход 100-150 г/м ² для фиксации 350 г/м ² для приклеивания	 Время подсушки: пока клей не изменит цвет и не образует плёнку (для фиксации)/ без выдержки (для приклеивания) Время для укладки: без ограничений (для фиксации)/около 30 минут (для приклеивания) Время до лёгкой эксплуатации: немедленно (для фиксации)/12 часов (для приклеивания) Окончательная полимеризация: немедленно (для фиксации)/24-48 часов (для приклеивания)	 Очистка Водой (пока продукт не высох)	 Морозостойкий до -20°	 Фасовка 5 кг/18 кг	 Хранение 12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке
	 Цвет Белый	 Химическая основа Акриловая смола в водной дисперсии	 Температура применения +10° -+30°C							

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным, чистым, стабильным, сухим, излишне не пыльным, не загрязненным такими продуктами, как масла и воски. Максимально допустимое содержание влаги:

-Бетонные основания макс. 2,0%; с подогревом 1,7%

-Гипсовые или ангидритные основания макс. 0,5%; с подогревом 0,2%

Перед началом работ произведите замер влажности основания, если влажность повышена, прямую укладку производить нельзя. Поверхности с повышенным пылеобразованием и недостаточно плотные или сильно абсорбирующие основания следует обработать грунтами PRIMER AC PLUS или PRIMER 99 (концентрат). Ангидритовые основания должны быть обработаны в соответствии с инструкциями производителя. Основания с недостаточно ровной поверхностью нужно выравнять с помощью самовыравнивающихся составов на цементной основе, предварительно загрунтовав поверхность грунтом PRIMER 99. Основания с повышенной влажностью (макс. 5% CM метод) должны быть обработаны подходящими грунтами с функцией создания пароизоляционной мембраны из серии PU, EPOPRIMER, в зависимости от впитывающей способности поверхности, на последний слой грунта, пока он еще свежий, необходимо насыпать достаточное количество сухого кварцевого песка подходящего размера (0,5 - 1 мм), для фиксации его на поверхности, впоследствии удалив излишки, которые не закрепились после высыхания грунта, после произвести шлифовку, и затем приступить к выравниванию нивелирующими составами толщиной не менее 2-3мм. Основания с подогревом можно только укреплять, не создавая пароизоляционную мембрану (при необходимости обратитесь в технический отдел).

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Клей должен принять температуру помещения. Тщательно перемешайте клей Hycostik перед использованием.

Для фиксации ковровой плитки используйте валик с мелким ворсом. Нанесите клей на основание с помощью валика, раскатывая клей - фиксатор в очень тонкий слой (примерно 100 гр/м²). Для более удобного нанесения на невпитывающих основаниях вы можете разбавить клей водой (максимально 10% от объема), избегайте чрезмерного разбавления, так как оно может ослабить адгезионные свойства клея. Во всех случаях подождите, пока вода испарится. Время ожидания может составлять от 45 минут до 12 часов.

Время подсушки водно-дисперсионных клеев напрямую зависит от температуры и влажности окружающей среды, типа основания и количества нанесенного материала. Например, при более толстом нанесенном слое клея-фиксатора Hycostik время подсушки будет увеличено, и наоборот. Также вы должны заметить изменение цвета клеевого слоя от белого до желто-прозрачного, в зависимости от условий на вашем объекте время ожидания может быть изменено в большую или в меньшую сторону. Клей - фиксатор Hycostik должен образовать плёнку, проведите пальцевый тест, клей не должен переноситься на палец, но должен быть липким. Затем положите покрытие на клей-фиксатор, и сразу же прикатайте его специальным валиком для удаления воздуха. Для фиксации ПВХ-плитки вы можете использовать валик, или шпатель Lechner №1 (ТКВ А1). Нанесите равномерный слой клея и придерживайтесь инструкции по подсушке выше.

Для полного приклеивания SPC (использовать только на впитывающие основания!): используйте шпатель Lechner № 2 с расходом клея 350 гр/м² или шпатель ТКВ А2, без ожидания времени выдержки (мокрый метод приклеивания). Время для монтажа до 30 минут, в зависимости от температуры и влажности окружающей среды, типа основания, количества нанесенного материала. Обратите внимание, если в помещении низкая влажность и высокая температура, то клей начнет застывать быстрее, и наоборот при более низких температурах и высокой влажности открытое время будет увеличено. Как только вы заметите изменение цвета по поверхности монтаж покрытия необходимо завершать.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Меры предосторожности! Укладка напольного покрытия до того, как клей-фиксатор Hycostik полностью станет прозрачным и подсохнет, может привести к стойкому склеиванию. Если клей не высохнет полностью, он не позволит отделить ковровую или ПВХ- плитку и нанести их повторно, так как приклеит их. За несколько часов до укладки извлеките приклеиваемое покрытие из упаковки, разложите его на полу, чтобы уменьшить его натяжение и дать ему акклиматизироваться к рабочей среде. Время нанесения и склеивания, указанное в характеристиках, относится к температуре окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 50%. Храните продукт в помещении с соответствующей требованиям температуре. Избегайте воздействия высоких и низких температур.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием ознакомьтесь с паспортом безопасности продукта. Хорошо проветривайте помещение во время и после использования, надевайте защитные перчатки и соблюдайте все действующие правила техники безопасности. Не выбрасывайте остаточный продукт в почву, поверхностные воды или стоки. При утилизации продукта соблюдать законодательство страны применения. Для получения дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки

ГАРАНТИЙНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Приведенная здесь информация основана на теоретических и практических знаниях компании Lechner. Информация данного технического листа не носит обязательного характера. Просьба обращаться в техническую поддержку с любыми дополнительными замечаниями или вопросами.