



HYCOL KD FIBER

АКРИЛОВЫЙ КЛЕЙ С АРМИРУЮЩИМ ВОЛОКНОМ ДЛЯ LVT ПОКРЫТИЙ

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

Высококачественный акриловый клей с добавлением ФИБРО волокна, специально разработан для укладки LVT покрытий в виде пластин или плитки. Также подходит для укладки гомогенного и гетерогенного ПВХ в пластинах или плитке, резиновых напольных покрытиях общественного назначения, на абсорбирующие или слабо абсорбирующие основы. Фибро волокно придаёт повышенную устойчивость уложенному покрытию в условиях интенсивных статических и динамических нагрузок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Внешний вид:	вязкая паста
Цвет:	кремовый белый
Химическая основа:	акриловые смолы в водной дисперсии с добавлением синтетического волокна
Удельная плотность:	1,25 г/см ³
Твердый остаток:	74 %
Вязкость:	180.000-210.000 мПа.с (шпиндель 7, об / мин 2)
Нанесение:	зубчатым шпателем Lechner no.1 или no.2
Расход:	300-400 г/кв.м
Температура нанесения:	от + 10 ° C до + 30 ° C
Время выдержки:	10 мин на абсорбирующем основании 20 мин на плохо впитывающем основании
Рабочее время:	примерно 40 мин
Легкая эксплуатация:	примерно 6 ч
Время полной полимеризации:	48/72 ч
Температура хранения:	от + 5 ° C до + 25 ° C
Срок хранения:	12 месяцев в оригинальной и закрытой упаковке
Средства очистки:	водой, не допуская отверждения продукта HYSTAK после отверждения продукта
Использование:	для внутренних помещений
Подходит для полов с подогревом:	да
Инструкции по безопасности:	см. паспорт безопасности
Фасовка:	пластиковое ведро по 5 и 18 кг

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Основание должно быть в хорошем состоянии, абсорбирующим, плотным, чистым и сухим. На нем не должно быть пыли, остатков масел, парафина и т.д. Устранить любые трещины с помощью SIGEPOX.

Максимально допустимая влажность должна составлять не более:

- 2,5% для цементных оснований, 2,2% для пола с подогревом.
- 0,5% для гипсовых или ангидридных оснований, 0,3% для пола с подогревом.

Убедитесь в том, что отсутствуют возможные причины появления сырости.

Основания с повышенным пылеобразованием, недостаточно плотные и неровные поверхности следует

обработать праймером, например PRIMER AC PLUS или PRIMER 99. Основание с недостаточно ровной или наклонной поверхностью должны быть обработаны выравнивающей смесью на основе цемента, таким как LIVELLANTE. 140 S / M / G, RASODUR MAXI, ULTRADUR, LEVELFAST или LEVELFAST S после подготовки поверхности с использованием PRIMER AC PLUS или PRIMER 99 (на впитывающих основаниях) или ECOGRIP и ECOGRIP PLUS (на плохо или невпитывающих основаниях) в качестве усилителя адгезии. Поверхности, с избыточной остаточной влажностью при укладке пола, должны быть предварительно обработаны с подходящей гидроизоляционным продуктом PRIMER PU 150 SPEED, PRIMER PU 300, EPOPRIMER или TRIX, а затем отшлифованы и обработаны с помощью выравнивающей смеси на основе цемента. Не укладывайте на поверхности, неизолированные от поднимающейся влаги.

Нанесение на впитывающие основания:

Нанесите клей на основание с помощью зубчатого шпателя подходящего размера на предварительно подготовленную поверхность. Подождите, пока клей частично высохнет (не менее 15 минут - в зависимости от нанесенного количества и абсорбции основания), затем уложите напольное покрытие на клей, который должен оставаться достаточно влажным, равномерно придавливая материал по всей поверхности. После приклеивания придавите покрытие от центра к внешним краям для лучшей адгезии и удаления пузырьков воздуха.

Нанесение на слабо впитывающие основания:

Нанесите клей на основание и подождите примерно 30 минут, пока вода в продукте полностью не испарится, но при этом клей останется достаточно липким, затем выполните ту же процедуру, которая использовалась для впитывающих оснований.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Разверните из заводской упаковки напольное покрытие за несколько часов до укладки, разложив на полу для ослабления остаточного напряжения и приспособления материала к условиям помещения. Время нанесения и время приклеивания, указанные в характеристиках продукта указаны при условиях комнатной температуры + 20°C и относительной влажности воздуха 50%. Разрешить продукт акклиматизироваться при температурах использования.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И УТИЛИЗАЦИИ:

Перед использованием ознакомьтесь с паспортом безопасности продукта. Хорошо проветривайте помещение во время и после использования, надевайте защитные перчатки. Соблюдайте действующие правила техники безопасности. Не выбрасывайте остаточный продукт в почву, поверхностные воды или стоки. При утилизации продукта и других отходов, образующихся во время использования, соблюдайте условия итальянского закона № 152/2006 и последующих изменений (Единый закон об охране окружающей среды).

ГАРАНТИЙНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ:

Данный Лист Технической Информации является только общим руководством и может не содержать соответствующую информацию при специфических условиях использования. Lechner Spa не принимает на себя ответственность за потерю или повреждения, которые могут последовать из-за использования данной продукции. Поскольку использование, рабочая территория, нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находятся вне контроля компании-производителя и зависят от ряда факторов. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты или свяжитесь с нашим официальным представителем.