



SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL CONSTRUCTION



COMFORT K2

2-К ПАРКЕТНЫЙ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ
КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

- ✓ ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ РАСТЕКАНИЯ
- ✓ УСТОЙЧИВОСТЬ К БЫТОВОЙ ХИМИИ
- ✓ ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ ОТ ПОЖЕЛТЕНИЯ
- ✓ НЕ МЕНЯЕТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЦВЕТ ДЕРЕВА
- ✓ УСТОЙЧИВОСТЬ К ЦАРАПИНАМ И ИЗНОСУ



COMFORT K2

2-К ПАРКЕТНЫЙ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ



ОПИСАНИЕ

2-х компонентный акрило-полиуретановый лак на водной основе с высокими показателями износостойчивости для деревянных покрытий. COMFORT K2 отличается превосходная прозрачность покрытия (эффект линзы). Применяется для покрытия традиционных деревянных полов (штучного паркета, инженерной, паркетной, массивной доски и ступеней). Лак обладает хорошей кроющей способностью и устойчив к воздействию бытовой химии. Предназначен как для жилых, так и коммерческих помещений. Для использования внутри помещений. Не содержит растворитель. Содержание в продукте ЛОС (летучих органических соединений): максимально 90 г/л при лимите 140 г/л).

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА



Нанесение
С помощью валика



Нанесение
С помощью кисти



Подходит для использования в помещении



Плёнкообразование

около 30 минут

Время высыхания на отлип

около 60 минут

Время до шлифовки

около 12 часов

Полное высыхание

около 36-48 часов



Пропорция смешения
10:1 (A:B)



Время жизнеспособности смеси
2-3 часа



Химическая основа
Полиуретановая дисперсия на водной основе



Степень блеска
матовый (15% глосс)
полуматовый (45% глосс)
глянцевый (85% глосс)



Хранение
12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке



Расход
80-100 мл/м²



Температура применения
+10 - +25° C



Перед применением интенсивно взболтать



Очистка
Водой (пока продукт не высох)



Беречь от мороза



Фасовка комбиapak
5 л + 0.5 л

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Влажность деревянного пола должна составлять 9±2 %. Выполните шлифовку абразивом зернистостью (P-36,40,60,80), удалите пыль с помощью пылесоса и убедитесь в том, что поверхность ровная и без загрязнений (воска, смазки, масла, и т. д.). После нанесите специальный шпатлёвочный раствор смешанный с древесной пылью для заполнения небольших щелей, трещин, RASOSTUC CH1 T (см.тех лист). После высыхания выполните финишную шлифовку абразивом зернистостью P- 100/ 120. Перед нанесением материала тщательно обеспыльте поверхность при помощи пылесоса. Совместим с грунтом COMFORT PRIME 1K (см тех.лист).

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Хорошо взболтайте канистру перед использованием. Перед использованием, оба компонента должны принять температуру помещения. Не встряхивайте часть В (отвердитель) во избежание излишней дегазации. Добавьте компонент В (отвердитель) в ёмкость с компонентом А (база) и тщательно размешайте до получения однородной массы. Подождите 10-15 мин перед применением для наступления химической реакции и выхода остаточного воздуха из смеси. Равномерно нанесите лак в количестве, рекомендованном в данном тех.листе. После 12 часов сделайте промежуточную шлифовку абразивом зернистостью 180/ 220 удалите пыль и нанесите следующий слой лака. Допускается нанесения в 3 слоя (см. схему).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Время указанное в характеристиках, относится к температуре окружающей среды +20°С и относительной влажности воздуха 50%. Не наносите COMFORT K2 при температуре воздуха ниже +10°С и влажности выше 65%. Учитывайте, что при низких температурах процесс высыхания замедляется, а при высоких ускоряется. В условиях с температурой выше +25°С разбавляйте путем добавления в лак DILUENTE ECO R 3-5 % (от общего объема). В случае вскрытия упаковки используйте материал в кратчайшие сроки. Лак не совместим с материалами в составе которых присутствует растворитель. Всегда рекомендуем проводить тесты на совместимость с неизвестными породами древесины, чтобы исключить любые технические ошибки и предварительно определить будущий цвет древесины. Не покрывайте коврами и не подвергайте очистке полы в течение 7-10 дней после окончания работ. Регулярное использование средства по уходу увеличивает срок службы лакового покрытия. В дополнение к информации, приведенной в данном техническом паспорте, всегда следуйте инструкциям по монтажу производителей отдельных используемых материалов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед осуществлением любой работы убедитесь, что Вы снабжены соответствующими Техническими спецификациями Безопасности и ознакомились с данным техническим листом. Обеспечьте хорошую вентиляцию в течение производства работ и высыхания. Во время применения используют защитный крем или защитные перчатки. Не выбрасывайте остаточный продукт в почву, поверхностные воды или стоки. При утилизации продукта соблюдать законодательство страны применения. Для получения дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки.

ГАРАНТИЙНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Приведенная здесь информация основана на теоретических и практических знаниях компании Lechner. Информация данного технического листа не носит обязательного характера. Просьба обращаться в техническую поддержку с любыми дополнительными замечаниями или вопросами.

**УХОД ЗА ДЕРЕВЯННЫМИ ПОЛАМИ – ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОКРЫТИЯ**

**СХЕМА ЛАКОВОГО ПОКРЫТИЯ В 2 СЛОЯ
ДЛЯ ПОЛОВ С НОРМАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ
СТЕПЕНЬЮ НАГРУЗКИ**

1. Шлифовка
2. Нанесение 1-го слоя **COMFORT PRIME K1**
3. Нанесение 1-го слоя лака **COMFORT K2**
4. Промежуточная шлифовка
5. Нанесение 2-го слоя лака **COMFORT K2**

**СХЕМА ЛАКОВОГО ПОКРЫТИЯ В 3 СЛОЯ
ДЛЯ ПОЛОВ СО СРЕДНЕЙ И ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ
НАГРУЗКИ**

1. Шлифовка
2. Нанесение 1-го слоя **COMFORT PRIME K1**
3. Нанесение 1-го слоя лака **COMFORT K2**
4. Промежуточная шлифовка
5. Нанесение 2-го слоя лака **COMFORT K2**
6. Промежуточная шлифовка
7. Нанесение 3-го слоя лака **COMFORT K2**