



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

UROIL

Однокомпонентный алкидноуретановый финишный лак для деревянных полов

ОПИСАНИЕ:

Однокомпонентный уретановый финишный лак на масляной основе с отличной пропитывающей способностью, хорошей укрывистостью, износостойкостью и очень легким нанесением. Придает древесине привлекательный оттенок, подчеркивая текстуру. **UROIL** подходит для всех видов древесины. Также подходит для нанесения на лестницы, двери, окна и деревянные изделия в целом. Продукт нормам 2004/42/CE (Высокоэффективный однокомпонентный ЛКМ кат. J, предельное значение ЛОС 500). Выпускается в глянцевой, полуматовой и матовой версиях.



- | | |
|---|----------------------------|
| • Высокая абразиво устойчивость | • Хорошая заполняемость |
| • Высокая устойчивость к химическим воздействиям и износу | • Высокая прочность |
| • Высокая устойчивость к пожелтению | • Лёгкое нанесение валиком |
| • Высокая устойчивость к царапинам | |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид:	прозрачная жидкость
Химический состав:	полиуретановые масла в растворителе
Плотность:	компонент 1,05 г/см ³ – компонент В 1,120 г/см ³
Соотношение смеси:	не требует, готов к использованию
Разбавление:	не требует, готов к использованию
Нанесение:	валиком с коротким ворсом или с помощью кисти
Средний расход:	один слой 80-100 мл/м ²
На отлип:	180 минут
Время для шлифовки:	12-24 часа
Полное высыхание:	48-72 часа
Очищающее средство:	CH 500 solvent (пока продукт не высох)
Хранение:	12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке
Температура применения:	+10°C – +25 °C
Упаковка:	5 л

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Начните шлифование грубой шлиф бумагой (зерно 36, 40, потом зерно 60). Влажность деревянного пола должна составлять 9 ± 2 %. После завершения первичной (грубой шлифовки) нанесите шпаклёвку для деревянных полов или шпаклёвочную жидкость, смешанную с пылью для заполнения небольших щелей, трещин, а также порозаполнения (ECOSTUC PLUS, RASOSTUC).

После высыхания продолжите финишную шлифовку с помощью барабанной машины бумагой с зерном 80, а потом 100. Для достижения более высокого качества дополнительно нужно произвести шлифовку плоскошлифовальной машиной с зерном 120.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ:

Перед использованием перемешайте содержимое тары. После того, как продукт отстоится в течение нескольких минут, процедите его в чистую емкость и используйте чистые инструменты. Наносите лак равномерно и в количестве, рекомендованном в данном техническом описании, не более 100 гр/м² на один слой.

После высыхания (около 24 ч.) нанесите второй слой. После высыхания второго слоя, произведите промежуточную шлифовку наждачной бумагой зернистостью P180-220, и нанесите третий слой. В случае высоких температур (более 25°C) и низкой влажности рекомендуется добавить UR THINNER (5% от общего количества продукта), для обеспечения лучшей растекаемости и дегазации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Рекомендуется всегда проводить тесты на совместимость с незнакомыми породами древесины, чтобы оценить любые отклонения в цвете. Для древесины, богатой маслами, экстрактами или пигментом, такой как тик, ипе лапачо, олива и т.д., процесс высыхания может быть чрезвычайно медленным и сложным. Поэтому рекомендуется наносить UROIL очень тонким слоем и хорошо проветривать помещения. Продукт не совместим с другими грунтовками или покрытиями для деревянных полов. Для малопористой и плохо впитывающей древесины рекомендуется разбавить первый слой UR THINNER в рекомендуемых пределах (около 5%). Дайте продукту дойти до температуры окружающей среды, при которой он будет использоваться. После вскрытия UROIL следует использовать в кратчайшие сроки. Защищайте от мороза. Время высыхания, указанное в характеристиках, относится к температуре окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 50%. В дополнение к инструкциям, приведенным в данном техническом паспорте, следуйте инструкциям, описанным в технических паспортах других упомянутых здесь продуктов. Для правильного ухода за деревянными полами, покрытыми UROIL, мы рекомендуем периодически использовать нейтральное мыло ECO DAY или воск ECO SHINE.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

перед использованием продукта прочитайте соответствующий паспорт безопасности. Во время использования рекомендуется использовать перчатки. Проветривайте помещение во время и после использования. Соблюдайте действующие правила техники безопасности. Не утилизируйте остатки продукта в грунт, водные пути или сточные воды. Для утилизации продукта и других отходов, образующихся в результате работы с ним, строго соблюдайте положения нормативного акта 152/2006 и Консолидированного закона об охране окружающей среды. Для получения дополнительной информации обращайтесь в наш отдел технической помощи. Содержание этого паспорта объединяет, заменяет и отменяет предыдущий.

ГАРАНТИЙНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ:

данные, представленные в данном техническом описании, отражают наши лучшие теоретические и практические знания. Однако, Lechner Spa не принимает на себя ответственность за потерю или повреждения, которые могут последовать из-за использования данной продукции, поскольку климатические условия и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находятся вне контроля компании-производителя и зависят от ряда факторов. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты или свяжитесь с нашим официальным представителем.