

Экструдированный ударопрочный полимер на основе полистирола высокой плотности

UM202 - 08/2019

СДЕЛАНО В ЕС

ТИПИЧНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА



Четкие линии для четкого воспроизведения деталей



Также возможно применение для внешних работ и влажных сред. Необходимо специальное покрытие для внешних работ




Устойчивость к ударам



Стойкость к большинству распространенных растворителей и влаги

ОБЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА



Грунтованные продукты для гладкой и матовой поверхности и повышенной адгезии краски



Простота нанесения качественной финишной краски; устойчивость к УФ-излучению после финишного окрашивания



Возможность обработки наждачной бумагой



Простота резки и монтажа



V-образный баз для простоты нанесения клея

УСТАНОВКА



С DECOFIX – ТОЛЬКО ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ

для тяжёлых профилей



или

Внутренняя пористая сухая поверхность



Внешняя непористая влажная поверхность



1



Крепление к стене /потолку



DecoFix Pro

Сильный монтажный акриловый клей на водной основе

FDP50 310 мл | 7 > 8 м
FDP600 4200 мл | 65 > 110 м



DecoFix Power (Hydro)

Особо сильный монтажный клей на основе полимера с микросферическими гранулами

FDP700 290 мл | 7 > 8 м



2



Соединение между молдингами



DecoFix Extra

Клей на основе полиуретана

FX200 310 мл | мин. 80 м
FX210 туба 80 мл | мин. 20 м



ХАРАКТЕРИСТИКИ ORAC DECOR®

- 

Стойкость к большинству распространенных растворителей и влаги
- 

Высокая теплостойкость (макс. 70°C)
- 

Стойкость к отслаиванию, отсутствие старения, устойчивость размеров. Не меняется со временем
- 

Акустически нейтрален
- 

Не устойчив к УФ-излучению. Устойчивость к УФ-излучению после финишной покраски


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 

Твердость
>27 по Шору D: карнизы и панельные молдинги
>45 по Шору D: плинтусы

- 

Состав: полимер полистирол (>95%)
- 

Подходит для переработки на 100%
- 


Плотность: 220 > 420 кг/м³
- 

Фактор разрушения озона :
0 (не содержит хлорфторуглеродов)
- 

Толщина: 5 мм > 27 мм
- 

Не содержит токсичных продуктов, не содержит асбеста, цианидов и формальдегида
- 

Стандарт пожарной безопасности Е. Не огнестойкий.
- 

Поглощение воды (после 24 ч): < 0.1%
- 

Идеальные условия для хранения и установки: 10 < 35°C