



# STOLZBERG

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КЛЕЕВЫЕ СИСТЕМЫ

## PU GRUNDIERUNG

**1-компонентная полиуретановая грунтовка с 50% сухим остатком**



### СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- ✓ содержит растворители
- ✓ сухой остаток 50%
- ✓ глубокого проникновения
- ✓ укрепляет стяжку
- ✓ улучшает адгезию
- ✓ подходит для полов с подогревом
- ✓ универсальное применение
- ✓ не боится транспортировки при отрицательных температурах
- ✓ легко наносится



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ✓ обеспыливание основания перед нанесением паркетных клеев 2K PU, MS, SPU для увеличения прочности сцепления
- ✓ укрепление стяжки



### ПРИГОДНЫЕ ОСНОВАНИЯ

- ✓ бетон
- ✓ цементные стяжки
- ✓ кальциево-сульфатные основания
- ✓ фанера и ДСП (V 100), OSB
- ✓ металл
- ✓ плитка



### РАСХОД

- ✓ 150-200 г/м<sup>2</sup>



### ВРЕМЯ СУШКИ

- ✓ 1 -2 часа при 20°C



### КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ В ПОМЕЩЕНИИ

- ✓ температура: - 10-35°C, относительная влажность воздуха: максимум - 65%



### УСЛОВИЯ, СРОК ХРАНЕНИЯ, УПАКОВКА

- ✓ при транспортировке не боится мороза
- ✓ условия хранения +5-25°C
- ✓ срок хранения 9 месяцев
- ✓ фасовка: 4,5 кг

## ПРОВЕРКА И ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным, сухим, ровным, устойчивым к давлению и отрыву, без трещин и щелей, без масляных пятен, силикона и разделяющих веществ. Проверить влажность и температуру основания, влажность и температуру воздуха в помещении. Трещины и щели, за исключением компенсационных или конструктивно необходимых швов, необходимо заделать. Углубления и неровности заполнить подходящей шпаклевочной массой. Металлические поверхности должны быть очищены от ржавчины.

## ПРИМЕНЕНИЕ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Нанести грунтовку обильным слоем. В тоже время не допускать образования лужиц на поверхности. Не превышать рекомендуемый расход. Укладку покрытия желательно проводить не позднее чем через 20 часов после сушки грунтовки. Работать с материалом в защитных перчатках. Избегать вдыхания паров, попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза немедленно промыть открытые глаза большим количеством проточной воды в течение нескольких минут и обратиться к врачу. При попадании на кожу сразу же промыть большим количеством воды с мылом. В недостаточно проветриваемых помещениях работать в респираторе. Утилизировать со строительным мусором.

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель не несет ответственности в случае использования покупателем наших продуктов не по прямому назначению или с нарушением техники выполнения работ.

