

TIMBERCARE® PRO OIL VARNISH

ЛАК ДЛЯ ПОЛА НА МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ С МАКСИМАЛЬНЫМИ ЗАЩИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ

подходит для полов с интенсивным трафиком

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- лак нового поколения, однокомпонентное стойкое защитное покрытие для полов с интенсивным трафиком;
- обладает максимальной стойкостью к износу, царапинам, следам от обуви;
- обладает герметизирующими свойствами, защищает деревянный пол от влаги;
- экологически безопасное - подходит для детских игрушек (в соответствии с EN71-3);
- на масляной основе с низким запахом;
- для внутренних работ.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: новые деревянные поверхности, в том числе древесина твердых пород.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: для любых деревянных поверхностей, подвергающихся интенсивному износу.

Подходит для полов с интенсивным трафиком, для коммерческих объектов.

- полы: массивная доска, паркет, пробка, деревянные полы из твердых и мягких пород древесины;
- лестницы: ступени, балясины, перила;
- межкомнатные двери, окна, подоконники;
- мебель и элементы мебели (столы, стулья, столешницы и др.);
- детская мебель и игрушки (в соответствии с EN71-3).

Ограничения: не наносить на тонирующие или защитные нитро и полиуретановые покрытия.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ:

- прозрачное, придаст поверхности легкий золотистый оттенок;
- 4 степени блеска (matt-матовый / satin-шелковисто-матовый / semi-gloss –полуглянцевый / gloss- глянцевый).

СОСТАВ: алкидно-уретановая композиция.

ЛОВ: 592 г/л.

УПАКОВКА: банка 2,5 л.

СУХОЙ ОСТАТОК: 38 % по массе.

РАСХОД: до 38 м²/ 2,5л в 1 слой;

10-13м²/ банка 2,5л в 3 слоя.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ: 3 слоя.

ИНСТРУМЕНТ: кисть с натуральной щетиной или с щетиной из полиэстера, валик с коротким ворсом (до 0,5 см, например, велюровый), аппликатор.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Ранее покрытые/окрашенные поверхности

Для лучшей адгезии поверхность должна быть чистой, сухой, без остатков восков, жира, масел, шеллака, нитро или полиуретановых лаков и полиролей. Удалите воск смывкой для воск-содержащих покрытий (воск плохо удаляется шлифованием), шеллак - смывкой для удаления красок.

Старые покрытия должны быть удалены шлифованием наждачной бумагой с зернистостью №120-150 или шлифмашинкой до получения гладкой поверхности. Удалите всю шлифовальную пыль пылесосом.

Не наносить на тонирующие или защитные нитро и полиуретановые покрытия.

Примечание: при нанесении на ранее тонированные или окрашенные поверхности, предварительно опробуйте продукт на совместимость на незаметном участке.

Непокрытые поверхности

Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью №120-150 или шлифмашинкой, и удалите всю шлифовальную пыль пылесосом.

Шпатлевание, подготовка поверхности

Если для ремонта дефектов на поверхности используется наполнитель или шпаклевка, убедитесь, что они не содержат воска или полиуретана и дайте достаточно времени для их высыхания.

Для ремонта небольших трещин или сколов лучше используйте лак TIMBERCARE PRO OIL VARNISH, смешанный с древесной пылью от шлифования дерева (до пастообразной консистенции). Заполните сколы, щели и неровности такой пастой и удалите шпателем все излишки с поверхности. Дайте высохнуть 24 часа перед основным нанесением лака.

При необходимости наклейте малярный скотч вокруг поверхностей, предназначенных для покрытия лаком.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить при температуре от 15°C до 25°C и относительной влажности ниже 65%.

Влажность древесины не должна превышать 12%.

Не наносите лак при прямом солнечном освещении. Не разбавлять. Тщательно перемешайте содержимое банки перед нанесением и помешивайте во время использования. Не встряхивать!

Нанесите лак легкими, равномерными движениями, двигаясь вдоль волокон древесины, чтобы получить тонкий ровный слой покрытия. Толстый слой требует больше времени для высыхания.

Рекомендуется наносить в 3 слоя:

- нанесение 1го слоя, оставьте высыхать 24 часа;
- между 1м и 2м слоем проведите легкое межслойное шлифование наждачной бумагой №220;
- нанесение 2го слоя лака, оставьте высыхать 6 часов;
- между 2м и 3м слоем шлифование не требуется;
- нанесение 3го слоя лака.

Обратите внимание! Нанесение лака толстым слоем может значительно увеличить время высыхания и затруднить процесс отверждения лаковой пленки. Несколько тонких слоев лака придадут больше твердости и износостойкости покрытию, чем один толстый слой.

Совет: для максимально эстетичного вида покрытия и во избежание возможного повреждения лакового покрытия, через 1 час после нанесения последнего слоя лака, удалите все самоклеящиеся ленты/малярный скотч, которыми были защищены окружающие поверхности. Если удалить скотч в течение указанного временного интервала невозможно – перед удалением скотча аккуратно прорежьте ленту по контуру канцелярским ножом и только после этого удаляйте скотч.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: при температуре 21°C и относительной влажности 50%:

- между 1м и 2м слоем – 24 часа;
- между 2м и 3м слоем – 6 часов;
- полное отверждение – 7 дней;
- влажная уборка или размещение ковра на покрытой лаком поверхности – через 7 дней.

Очистка: очищайте инструменты и оборудование уайт-спиритом или растворителем для красок.

Меры предосторожности: обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Избегайте попадания в глаза. Надевайте очки и защитную одежду. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкости закрытыми при хранении.

Держите подальше от детей!

Срок хранения: 3 года. Дата изготовления указана на упаковке.