

# TRICOL LAMINATE MS PLUS #PRO

СООТВЕТСТВУЕТ ТУ 20.52.10 - 076- 20267573 - 2025

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ КЛЕЙ НА ОСНОВЕ MS-ПОЛИМЕРА ДЛЯ ПРИКЛЕЙКИ ЛАМИНАТА В КОММЕРЧЕСКИХ И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЛАМИНАТА ОТ 33 КЛАССА И ВЫШЕ.



БЕЗ СКРИПОВ  
НА ВЕСЬ СРОК  
ЭКСПЛУАТАЦИИ



ЛУЧШАЯ  
ВЛАГОИЗОЛЯЦИЯ  
ПОД ПОКРЫТИЕМ



ЗАМКИ НЕ СЛОМАЮТСЯ,  
НЕ БУДЕТ ЭФФЕКТА  
ДОМИКА



БЫСТРЫЙ И ПРОСТОЙ  
РЕМОНТ БЕЗ РАЗБОРА  
ЦЕЛОГО ПОЛОТНА



БЕЗ ПОРОГОВ  
НА БОЛЬШИХ  
ПЛОЩАДЯХ



ДЛЯ СЛОЖНЫХ  
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ  
РАСКЛАДОК



# TRICOL LAMINATE MS PLUS #PRO

**Температура хранения:** хранить в сухом и защищённом от прямых солнечных лучей месте при температуре от +5 °С до +35 °С.

**Рекомендуемая рабочая температура и влажность воздуха:** от +18 °С до +25 °С, от 50% до 70%.

**Расход:** 900-1000г/м<sup>2</sup> (при использовании шпателя ВЗ по ТКВ)

**Рабочее время:** не менее 45 минут при влажности воздуха от 50% до 70%.

**Время отверждения клея под покрытием:** не менее 12 часов при влажности воздуха от 50% до 70%.

**Подготовка основания:** основание должно быть прочным, поверхность должна быть сухой (без луж), без трещин, чистой и очищенной от веществ, ухудшающих адгезию клея к основанию, прогрунтованным. Основание необходимо отшлифовать, чтобы избавиться от загрязнений или верхнего малопрочного слоя стяжки (цементного молочка). Оставшиеся после шлифовки пыль нужно убрать с помощью строительного пылесоса.

**Обязательно** используйте грунт-праймер TRICOL перед нанесением клея для упрочнения стяжки и улучшения адгезии клея.

**Применение:** рекомендуемая температура в помещении для работы с продуктом варьируется в диапазоне от +18 °С до + 25 °С. Температура основания должна быть не ниже +15 °С. Относительная влажность воздуха не более 70%. Перед использованием упаковку с клеем необходимо довести до комнатной температуры.

После вскрытия ведра удалите оттуда защитную фольгированную пленку. Перемешивать содержимое не нужно, продукт готов к работе. Равномерно распределите клей по выбранному участку с помощью зубчатого шпателя. Ламинат необходимо уложить на нанесенный клей в течение 25 минут и плотно прижать к основанию, используя пригруз, чтобы обратная сторона напольного покрытия была достаточно покрыта клеем.

**Важно!** Обеспечьте хорошую вентиляцию и нормальную влажность в помещении. Повышенная влажность сокращает рабочее время клея и ускоряет его отверждение, а пониженная — увеличивает рабочее время и замедляет набор прочности.