WAKOL K 450 Объектный клей для паркета

Технические Информации

Область применения

Синтетический паркетный клей соответствующий германскому стандарту DIN EN 14293 для прочной на сдвиг укладки

- Блочный паркет соответствующий стандарту DIN EN 13488
- Индустриальный паркет соответствующий стандарту DIN EN 14761
- Штучный паркет соответствующий стандарту DIN EN 13226
- Многослойный паркет соответствующий стандарту DIN EN 13489
- Брусчатка RE / WE соответствующая стандарту DIN 68702

на соответствующим образом подготовленные впитывающие основания во внутренних помещениях

Особые свойства



1)


2)

3)

4)

- соответствует DIN EN 14293

1) класс эмиссии по французскому законодательству
2) Материалы для укладки со значительным содержанием растворителей, не содержащие ароматических соединений и метанола
3) Подходит для полов с подогревом
4) Выдерживает нагрузку от стульев на колесиках

Технические характеристики

Сырьевая основа:	Синтетические смолы
Время выдержки:	не имеется
Время укладки:	примерно 10 минут
Время сушки:	примерно через 48 - 72 часов
Обработка поверхности:	примерно через 72 часов
Чистящее средство:	WAKOL RV 105 Растворитель на основе неапрена в свежем виде
Температура при хранении:	морозостойкий

Срок хранения: 12 месяцев в запечатаной упаковке

Способ нанесения и расход [5)]

TKB B3	900 - 1000 г/м²	Мозаичный паркет мелкогабаритный многослойный паркет
TKB B5	800 - 1100 г/м²	крупногабаритный многослойный паркет
TKB B11	1100 - 1300 г/м²	Индустриальный паркет Штучный паркет мелкогабаритный многослойный паркет Паркетная брусчатка

5) Расход зависит от структуры поверхности, впитывающей способности основания и, при использовании сменных насадок WAKOL, от скорости нанесения. Необходимо следить за достаточным смачиванием оборотной стороны древесины клеем.

Основание

Основание и климатические условия помещения должны соответствовать требованиям действующих стандартов и информационных листов. На покрытиях из литого асфальта следует использовать только грунтовки Wakol на основе реактивных смол, например WAKOL PU 280 Полиуретановая грунтовка. Основание должно быть постоянно сухим, твердым, не иметь трещин, без загрязнений и веществ препятствующих приклеиванию. Стяжки сульфата кальция в соответствии с инструкциями изготовителя и действующими стандартами рекомендуется шлифовать и тщательно чистить пылесосом.

Обработка

Клей перед применением тщательно перемешать. Наносить на основание равномерно с помощью зубчатого шпателя. При этом избыток клея следует избегать.

Клей наносится ориентировочно на время укладки паркета. Уложить паркет в клеевой слой и тщательно придавить. Обратите внимание на достаточную адгезию клея к паркету.

Технический зазор к прилегающей конструкции необходимо соблюдать.

Важные указания

Применять не ниже + 15°C тепературы поверхности основания и +18 °C комнатной температуры, также относительной влажности воздуха от 40% до 65%, максимально 75%. Все указания относятся примерно к 20 °C и 50 % относительной влажности.

Для готового, массивного паркета рекомендуется использовать такие клеи как например, WAKOL MS 290 Паркетный клей, WAKOL MS 260 Паркетный клей, жестко эластичный, WAKOL PU 210 Паркетный клей, WAKOL PU 225 Паркетный клей или WAKOL PU 390 Паркетный клей.

F31TBEZ, R0, 10/11/2016

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com

Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG
Schützengasse 28
CH-9410
Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
A Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl

Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Все данные основываются на наших экспериментах и многолетнем практическом опыте, и соответствуют стандартным условиям. Многообразие применяемых материалов и различные рабочие условия на строительстве, на которые мы не в состоянии оказать воздействие, исключают всякое притязание по этим данным.
Поэтому мы рекомендуем проведение достаточного количества собственных экспериментов. Следует придерживаться указаний по укладке изготовителей покрытий для пола и действующих в данный момент стандартов и инструкций. Мы всегда с удовольствием готовы к проведению технической консультации с нашими клиентами.
С появлением этой технической информации от 10.03.2020 все предыдущие версии теряют свою силу.

F31TBEZ, R0, 10/11/2016

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com

Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG
Schützengasse 28
CH-9410
Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
A Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl